## **EUROPEAN PATENT OFFICE**

## Patent Abstracts of Japan

**PUBLICATION NUMBER** 

59150069

PUBLICATION DATE

28-08-84

APPLICATION DATE

15-02-83

APPLICATION NUMBER

58023321

APPLICANT: HITACHI METALS LTD;

INVENTOR: TOKUDA KENJI;

INT.CL.

: C22F 1/10 C22C 19/05

TITLE

MANUFACTURE OF SHAPE MEMORY ALLOY

ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain a shape memory alloy having small hysteresis especially of high temp. phase → low temp. phase transformation and bidirectional properties by adding one or more among Si, Mn, Cr, etc. to a shape memory Ti-Ni alloy, subjecting the resulting alloy to soln. heat treatment, and aging it after finishing quenching.

CONSTITUTION: To a shape memory Ti-Ni alloy are added one or more among Si, Mn, Cr, Mo, W, V, etc. each having a high degree of solubilization in Ti or Ni at a high temp. and a low degree at a low temp. The resulting alloy is subjected to soln. heat treatment at 500~1,100°C in a state in which it is optionally under restraint to a prescribed shape to be memorized. After finishing quenching, the alloy is aged at 200~700°C in a state in which it is under restraint to the prescribed shape to be memorized to obtain the desired shape memory alloy.

COPYRIGHT: (C)1984, JPO& Japio

(B) 日本国特許庁 (JP)

**①特許出願公開** 

# ∞ 公開特許公報(A)

昭59-150069

60 Int. Cl.<sup>3</sup> C 22 F 1/10 C 22 C 19/05 識別記号

庁内整理番号 8019-4K 7821-4K **容公開** 昭和59年(1984)8月28日

発明の数 1 審査請求 有

(全 5 頁)

### **印形状記憶合金製造方法**

创持

頁 昭58-23321

念出

類 昭58(1983)2月15日

砂発 明 者

中西寛紀 安来市安来町2107番地の2日立

金属株式会社安米工場内

砂発 明 者 徳田健次

安来市安米町2107番地の2日立 金属株式会社安来工場内

创出 縣 人 日立金属株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目1

带2号

發代 理 人 弁理士 高石橋馬

· 数 · 数

発明の名称 形状記憶音彙の數語方法 物計勘束の動態

2. T1-R1条形状を複合企に200~10 編集まの31、Max、Cr、Mo、 F、 V、ND、Cr、Co、2r、Tz、SD、2o、Or、A4的よび軟を 1 独生たは 2 独以上含有せしめた形状記憶合金を7000~2100 Uの函数映画において記憶させるべき治療の形状に拘束した状態あるいに効果しない状態で溶体化路及した報急や処理を施し、次に200~400℃の温度影響において記憶させるべき形別の形状に拘束した状態で跨効路環を施すことを特別とする形状を符合金の製造方法。

発明の野欲な誤例

本発明はT1-H1表形状配復合金にTOMMを設下のS1、Mn、CT、Mo、 W、 V、Nb、 O4、 O6、 2F、 T4 En、 Do、 O6、 ACE L U 好を 3 被すたは 2 接線上音 有せしめた合金を、配復させるべき所定の形状に物束した状態系といば物果しない状態で形体化路段した状態系といば物果しない状態であるべき所

定の形状に拘束した状態で除効処理を施すことに 上り無理相ご依述相の影響とくに為機程→無線程 の変態ヒスナリシスが小さく且つに方的性を有す 心影状配慮を全を持ることを特殊とする形状配慮 合会の製造方法に続するものである。

一般に形状影響合金は単起品でないと影状影響 効果を示さないことが知られているか、TI-以来 合金は例外であり、多動品体で形状影響効果を育 しており、磁めて実現のであり物駅合金の中では ある広範囲な複数が振されているものである。

影状症性効果は症点でマルテンサイト状態にある材料を気形を動物するとその材料が変形的の元の形に致込むのであり、こうした効果を生する器

#### 羽扇昭59-150069(2)

取じ造帯台館の遊客難開始過度(An 点)、遊覧機器で減ら(AT 点)マルナンサイ・客難開始過度(Ma 点)をよびマルナンサイ・家難転で進度(MI 点)によって決定され、An 点において形状影響分乗が 路路されAI 成で終了するものである。

この形状を複効果を生する数の鉛を力に30~60 物/岬に長ぶものであり、この総を力を整々の応用品へ利用する検制がなされている。

その応用の代教的に加り他に示すような形状記 機効果を可避的に繰り返し生じさせることを利用 したアクチュエーターかある。

このアクチュスーターはパイアス力としての金 常のコイルパネ(パイアスパネ)と形状記憶合金 コイルパネとか約ろ合わされたものであり、佐盗 においては形状記憶合金がパイアスパネよりも答 状形力の小さなマルテンマイト組の状態であるた めにパイアスパネの方が強く、形状記憶合金を変 形するように軽作し、逆に高温においては形状記 健合金がパイアスパネよりも断状の力の大きなど 根の状態となり形状記憶合金がパイアスパネを発

その数年、71~21系形状記録合金に「0重素が数下の51、Mn、Cr、Mo、 e、 v、 Nb、 ou、 ce、 2r、 T2、 8n、 Be、 Ge、 A&および収を 1 数または 2 無以上含有せしめた合金を70000~11000 での選取動語において記録させるべき所定の形状に拘束した状態あるいは拘束しない状態でお伴化処理した後急冷処理を施し、次に 2000~7000の 強度範囲において配理させるべき所提の形状に拘束した状態で結婚処理を施したところ有提な効果をもたらず事を発見したものである。

次に本発明における影型元素の含有素の動理および寄体化級型・競換器製造政器選及範疇の限定を由について述べる。

本発展における各種元素にいずれも対あるいは MIに対して展展での道密度に大きいが低温でに小 さいものであり、従つて思議での前体化効果およ び次の時効誘致を発すことにより、T1 化合物、N1 化合物あるいは抑促光失院の食料制化合数を形成 するものである。

しかし、20萬州ヌを祀えると転離均工姓および

一形するように動作する。この場合、凝透相互保護 相の表別セステリシスが小さい概定だ二方的性を 有している程小さな情報範囲においてアッテュエ ーターとしての動作が容易に彼られる。

しかし、従来の111一年表合金においては一方向性の形状を提集をしか知られず、また高温報ごは選組の登録とくに高温報の登録とステリシスが約300世程度と大きく、このため健温報、高速移を可逆的に得てアッチユエーターを動作させる。選展範囲が大きくならざるを得ず、熱作温度観測が提出されることおよび形状を場合数と独み合わせるパイアスパネモは無の大きな発展の続いものか必要となる欠点があった。

本祭野者はこうした欠成を数替するために、合 会を記憶させるべき所定の形状に物質した状態で マナリンクス中に複数な折出部を分散させ高温格 一低器相変数の数のマルチンサイトの単度方位を 路定することにより二方向性を移ると週時に中級 標を生成させ実験にステリンスを減少させること を終制した。

格問加工性が顕著に劣化し、加工が極めて倒修となる。また、POを業ま来機においては化合物を十分に折めさせることができないために、二方的性およびかとステリシスが移られなくなる。場、形状配債特性、無関および後側加工性等の象の合いの点から600~7重新をの影散が好ましいが、より好ましくは600~3 取録をの影散である。

次に寄存化競技を飛については、900世級下においては十分な顕著版があられず、また1100世級上においては酸化による11元素の減失が翻載となる。 級上の数点から900世~1100世の減度範疇に限定した。 満、この場合、合意を記憶させるべき原定の形状に物束しても物質しなくても物質を効果が認められる。

また、物類処理遺骸については2000元額においては十分な折田が振らず、また7000年級えると形状記録特性(知及座、節復乃)が労化し、また中間部の生成が団器となり為改和…低温作(中間相)の野の小ヒスケリシスがわられなくなる。以上の観点から2000~7000の遺跡範囲に限定した。簡に

#### 特徵翰59-150069(3)

の現台、合金に附近の形状を記憶させる点から、 合金を所近の形状に物質する必要がある。

核下不動物を異数的に振びき観频する。

第1 製に示すような様々の各金をアルゴレ中に でアークが新した後1000℃にてよ時間異点が発を 行なつて約一化総数を発し、その後200~500℃にて 際間圧延を行ないc6 単原さの数とした。

この数を700℃~1100℃の転換の極々の高度にで 3 時間が存化が発を行なつな資水冶した。 医中枢 転成 2 ~高10は不能物分成である。

次に揺る図に外すように内径40キのステンレス
パイプの内部にサンプルを N1線に で巻きつけ物果し2000~7000の動態の能力の運動に で10時間時然
熱趣を他した後巻サンプルの二万期性の縁度および示差免蓋無量計 (PBC) を用いた後数点の報度による隔壁相一低極相(中間相)の数数セステリシスを登録した。

その結果を終来のTi-Ni系合业と比較して第二級 に示す。


識、二方向性の程度は無く倒に示すようにサンプルが創制時に拘束形状となり高期的に自発的に異 使形状になるうとする変化の社会より相応した。 論と表より本発明合金が二方向性に使れているこ とおよび高温和一位運和(中間相)の変態セステ リンスが最めて小さいことが明らかである。 組織の簡単な契約

第1回は影状記憶合金を用いたアクテユエーターを示す。総中1は当然のコイルバネを、2は影状記憶合金コイルバネを示す。

据 2 億 1 サンプルの物質状態を示す。 20 中 1 は 内能 40 4 の ステンレスパイプを、 2 は形状態機合 量を、 3 1 サンプルを物質するために考さつけた 11 額を添す。

割っ強(A)はサンプルの物果形状を示し、(B)および(A)は、治理時に含発的に選換形状となる状態を 示したものである。

作品人 B 中 B 2000



#### H競响59-150069 (4)

手 続 桶 正 客 (75x)

特额设施设施

क्षा का का क्षा · 你 和当年年 行法的 G. \$3322 /

受 明 の 名 砂 - 超低電管銀鋼程方法

機関をする数

THE PROPERTY OF THE STATE OF TH m 相互企编程以2位 人名西 遊 報

推注命会の目付

網報なる水のHS1日(祝遊信)

構造の対象

樹橋野の『鹿型の名称』の概。

描述的对象

明耀曲桥:建立野鼠绕明的名称令 「想法記事合金假最万段」と訂正する

手 続 擁 正 各 ( 8% )

í

337

77.0

 $\mathbb{Z}$ 

2

٣

្ណូទក្រខ្លួន ្រ

12 A 27 B 23 F2

(4)

602

4 # 0 W A हा साम्बर्ग राज्याचा देवववर हो

定 图 の 名 特 影状配键合金の製造方法

经用金工艺术

第6章都中代100人上の20世上111系221 1882 月夏会园移成公社

A to the state of the state of

は 1 の 月 数 と対象の発動機の発力機関 に 1 の 1 に 数 発射の計画な技術の解析よび 经影的右额的梅

Maril on the Re

海線の繰り

異正の内容

1. 明経者の特許額底の範囲を次のように箱正す

『L TI-NI無影歌記錄合会にGOS-10出版をのSI ME, Or, Mo, W., V. No., Gu., Go, Er., Ta., SE 5·、0·、AA站上以較至文徽出た村文徽版上古有 せし的た形状影響分型を500℃-1100℃の設設数 路において転憶させるべき新足の形状に発取し た状態あるいは拘束しない状態で解除化鉛線し 充强激的级强を施し、农比200°C~700°C的强接影 据において記憶させるべき態度の形状に形象も な状態で助給競技を出すことを称載とする形状 記録台盤の製造方法。」

2 构第1页第15行动

[设下] を開始する。

[00-25-85] & [00-25-81] & # E T & .

+ 祝報・舞郎の行へ数10打の「野作させる。登 圧能器が一」を「動作させる出現能器が一」と 補正する。

58 7.30

### HEW59-150069 (6)

- た。 胸部の質別1行〜終を行の「以下」を形象する。
- e 阿斯·斯斯·特尔 Fract~11000以及 faque~11000以上被此手 表。
- 九 胸膜(皮肤自行の Procで以下)を Doceで来版) と数形する。
- 6 例据 6 質数11行の 「700℃~1100℃の差異範別に搭配した。」を 「500℃~1100℃の差異範性に接配したか、好業 しくは700℃~1100℃の返避範疇である。」と項 近する。
- 10 阿赖西国报上联交次资产最让物之也。
- 12 购給審訊工具工行任免例の名称を「形以配保 合金の製造方法」と訂正する。

	2700				_			,	,	•								·	
-	₹.	š	į	1	ì	ŧ	1	ľ.		1	ġ.,	j	-	:	í	ا من أُو	1	ì	į
- {		\$ <del>*</del> 4	िक	1	*	) vr	} *<	ļ×	-	ŧ.	×	*	#	į	į į		, T	- F	ş
- 1		Ļ.,	į	ļ	į.,		ļ.,	ļ	:			ļ	L	١.	١.		١.,	į	. '
-	<u> </u>	2	6	į	نع إ	نِ }	نغ إ	ليخ أ انه أ	41	4	دع أ	نزي أ	نتق	جَيَ	تق إ	شيع أ	نبئ	تني ا	į
ř	et M	100	4	100	'n	پڻ اِ	-	. 46	1.5	۳	'n	. vo	-4	دِي أ	6		1		ş
i	200	<u>-</u>		١	ļ	ļ.,	نگ	ļ	[ ]	Π.	Ì.,		<u>[</u>	Ľ		į	į		ŧ,
ļ	3	200.	1	شيخ	نن	نيغ		شق	شقي ا	شي	8		<u>چ</u>	نع؛	مغ	مع	6		į
-	\$2.29	2	007	80	000	360	\$60	[ 8	C	000	3	â	200	ိုင်	: 5	000	: 5	1	;
1	# K	\ <u>'</u>			2000	-		į ~						ج. ا	{ <b>-</b> %	ف	-	; ;	;
į.	2 .	3000	3066	3000	6.	3000	000	85.0.5	60	13 3 to	2033	12000	1000		شبجة	نه	ئىق 5	ĺ	:
- }	要数	6	13	2	ě	2	ě	[ ]	200	3	ű	ğ	έğ	200	200	000	( -	[ }	ŧ
ŧ	æ.		; ``	ς •»:	!~	: 2	, ~	-	1		~	-	Ē	-	; <del></del>	-	3		1
í	38 77 E	i	ì			ļ.	102		١.,		44		•	ì	:	ĺ	-	:	1
1	¥	:	:		:	:	1				ľ	į	•	2		;	į	į	i
1		: :		•		;	٠,	í		,		•	.,,	:		ļ		1	Į
÷	· ·······	· -	:**		}		 :	•			1		•		ŗ.,	ļ	c ** **	ġ ·	ŕ
i	# E	· -•	ļ		:			! "			••					<b>:_</b>	ļ	<del>.</del>	ŀ
1	دين	:	•	:	:		:		. :			٠.				۱	· ·	ļ	ď
,	£	`	<u></u>	•-	,	ļ	•	!		,					,		·	*	٠
3	95	<u>:</u>	Ξ.			٠.		;	19		_		:			٠, .,		}	ŧ
:	, Š.,				0	:						:	الما	t:	ì		í	:	•
1	8		۴-	١	:	į	;	:	,										į
÷	12			;``			٠	•	. :							-			ł
ĺ			*	ŧ					i i	44			٠,	٠-,		• • •	•	· · · · ·	į
į	F.1		•	<u>-</u>	! • • • :			• •	ր :			,	•		: -				1
ļ	##L-		-		; -				-			-	: '		ŧ		1	! .	ì
9	Ç.	- "			}			. ;	. :	•			٠.,	-,	· •		į,	į.	í
1	-2							ş )									į		1
ì	5	972							_ :		-							į	;
į	ěš.		_							50	_ }				í		4	<b>.</b> .	•
Ì	74	4	9	*	5	44	6	2	23	zΪ	200	5	-	۲7	-	2	3	2	:
j.				*	8		, - ,			7							-		į
į	. t-1	4.5	.*			.**	**	٠.	7	<u>ا</u> پ		<b>→</b> '	•	•	-	-	-	•	Į
4.1	F. 20	- 1	14	17	-	*	₩.	4-	ec !	4	0	↔ '	44	٠,	*	4.	10	200	ż